

Scheda Prodotto

HYSPIN AWH-M

Oli idraulici ad alto indice di viscosità - Ediz. 1/2006

Descrizione

I lubrificanti della serie Castrol HYSPIN AWH-M sono oli idraulici a base minerale altamente raffinata con eccellenti prestazioni antiusura.

Applicazioni

Adatti per impieghi diversificati di sistemi idraulici soggetti ad una ampia variazione di temperatura.

Gli oli idraulici HYSPIN AWH-M sono approvati dalla maggior parte dei costruttori leader di impianti idraulici. Questi includono:

DEMAG KOMATSU GmbH
DENISON HYDRAULICS
ERHARDT & LEIMER
FIFE CORPORATION
GEORG EDGAR
HAGGLUNDS DRIVERS AB
INTEGRAL HYDRAULIK
LOHMANN & STOLTERFOHT GmbH
MANNESMANN DEMAG PLASTICS MACHINERY
NEUMEISTER HYDRAULIK
RSN MASCHINENBAU
SAVER SUNDSTRAND
TOSHIBA MACHINE Co

Gli oli HYSPIN AWH-M rispondono pienamente ai requisiti DIN 51524, sezione 3, classe HVLP

Caratteristiche Chimico-Fisiche

	AWH-M15	AWH-M32	AWH-M46	AWH-M68	AWH-M100	AWH-M150
Aspetto	Limpido	Limpido	Limpido	Limpido	Limpido	Limpido
Colore	Giallo	Giallo	Giallo	Giallo	Giallo	Giallo
Densità 15°C ISO 3675	0,879 kg/lt	0,870 kg/lt	0,878 kg/lt	0,881 kg/lt	0,884 kg/lt	0,888 kg/lt
Viscosità Cinematica 40°C ASTM D445	15 cSt	32 cSt	46 cSt	68 cSt	100 cSt	150 cSt
Viscosità Cinematica 100°C ASTM D445	3,8 cSt	6,3 cSt	8 cSt	10,8 cSt	13 cSt	17,7 cSt
Tendenza alla schiuma ASTM D892	20/0 ml	20/0 ml	20/0 ml	20/0 ml	20/0 ml	20/0 ml
Indice Viscosità ASTM D2270	150	>150	>150	>140	>130	>130
Infiammabilità à V.C. ASTM D93	160 °C	200 °C	210 °C	220 °C	220 °C	220 °C
Demulsività ASTM D1401	5 min	10 min	15 min	15 min	20 min	20 min

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazzetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358

Scheda Prodotto

HYSPIN AWH-M

Oli idraulici ad alto indice di viscosità - Ediz. 1/2006

	-48 °C	-39 °C	-36 °C	-36 °C	-33 °C	-30 °C
Punto scorrimento ASTM D97						
Prova 4 sfere carico di saldatura (1 ora-30 kg-1640 giri/mm)	0,4 Kg	0,4 Kg	0,4 Kg	0,4 Kg	0,4 Kg	0,4 Kg
Prova FZG (A/8.3/90) Stadio rottura	11	11	12	12	12	12
Air Release - 50°C	12 min	5 min	8 min	8 min	12 min	18 min
Test Pompa Palette Vickers (100ore)	50 mg	50 mg	50 mg	50 mg	50 mg	50 mg
Corrosione Rame 3 ore-100°C-ASTM D130	1A	1A	1A	1A	1A	1A
Numero di neutralizzazioni ASTM D974	0,7 mgKOH/g	0,7 mgKOH/g	0,7 mgKOH/g	0,7 mgKOH/g	0,7 mgKOH/g	0,7 mgKOH/g
Particle count ISO 4406	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15
Classificazione particelle NAS 1638	9	9	9	9	9	9

Benefici

Le prestazioni d'avanguardia della gamma HYSPIN AWH-M aiutano ed assicurano un funzionamento continuo e può ridurre drasticamente le fermate ed i costi di manutenzione.

I lubrificanti della serie HYSPIN AWH-M assicurano:

Stabilità al taglio, alto indice di viscosità che riduce drasticamente la variazione di viscosità al variare della temperatura, ottimizzando l'efficienza idraulica in tutte le condizioni operative.

Elevata stabilità termica ed ossidativa, aumento vita dell'olio, riduzione costi dei lubrificanti e minimizzazione dello smaltimento dell'olio.

Ottime prestazioni antiusura, aumento vita pompa e riduzione tempi di fermata.

Elevata stabilità in presenza di acqua, assicura una facile operatività nelle condizioni più difficili.

Ottima protezione dalla corrosione riducendo la formazione di particelle e mantenendo un sistema più pulito.

Stoccaggio

Le prestazioni dei prodotti sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 °C.

Evitare il contatto con l'acqua.

Si consiglia di utilizzare i prodotti entro un anno dalla data di acquisto.