

Specialty Lubricants

MOLYKOTE® BR 2 plus Grasso ad alte prestazioni

CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza al carico
- Ideale per una lubrificazione di lunga durata
- Buona resistenza all'ossidazione
- Proprietà di funzionamento di emergenza, ad esempio nei casi di attrito misto, che conferiscono una protezione contro l'usura grazie ai lubrificanti solidi e agli additivi EP
- Buona resistenza al grippaggio (falsa stampigliatura)
- Buona resistenza al dilavaggio dell'acqua
- Buona protezione contro la corrosione
- Buona protezione contro l'ossidazione per sfregamento

COMPOSIZIONE

- Olio minerale
- Sapone di litio
- Lubrificanti solidi
- Additivo EP
- Inibitore di corrosione

Grasso ad alte prestazioni con lubrificanti solidi per combinazioni metallo/metallo sottoposte a movimenti da lenti a veloci, in particolare con carichi da medi a pesanti.

APPLICAZIONE

- Usato con successo in cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide di scorrimento, guide a rulli, raccordi sferici, alberi dentati e mandrini filettati.

PROPRIETÀ TIPICHE

Nota per i redattori di specifiche: questi valori non devono essere utilizzati per la stesura di specifiche. Prima di redigere specifiche per questo prodotto, si prega di contattare il proprio ufficio vendite Dow Corning.

Standard	Prova	Unità	Risultato
	Colore		Nero
	Consistenza, densità, viscosità		
DIN 51 818	Classe di consistenza NLGI		2
ISO 2137	Penetrazione lavorata	mm/10	265-295
ISO 2811	Densità a 20°C	g/ml	0,89
DIN 51 562	Viscosità dell'olio base a 40°C ¹	mm ² /s	114
	Temperatura		
	Temperatura di impiego	°C	da -30 a +130, +150 per brevi periodi
			» 175
ISO 2176	Punto di goccia	°C	
ASTM-D-1478-80	Coppia di rotazione a bassa temperatura, prova a -20°C		
	Coppia di spunto	Nm	151
	Coppia di rotazione dopo 20 minuti di funzionamento	Nm	59
	Resistenza al carico, protezione contro l'usura, vita media		
	Macchina di prova a 4 sfere (VKA)		
DIN 51 350 P.4	Carico di saldatura	N	3600
DIN 51 350 P.5	Impronta di usura con carico di 800N	mm	0,8
	Macchina Almen-Wieland		
	Carico ammissibile	N	15.500
	Forza di attrito con carico ammissibile	N	3150
DIN 51821-02-A	Macchina FAG per cuscinetti volventi, FE 9, 4500/6000-130, F _z	h	40
	Velocità		
	Valore DN ²	mm/min	450.000
	Resistenza		
DIN 51 808	Resistenza all'ossidazione, perdita di pressione 100h, 99°C	bar	0,1
	Protezione contro la corrosione		
DIN 51 802	Metodo SKF-Emcor		0

PROPRIETÀ TIPICHE (seguito)

Standard	Prova	Unità	Risultato
Separazione dell'olio - evaporazione			
DIN 51 817	Separazione dell'olio, 7 giorni, 40°C	%	3,8

1. Valore di viscosità calcolato della miscela oleosa di base.
2. I valori DN sono approssimazioni stimate e soggette ad ampie variazioni in funzione della temperatura, del carico e del tipo di cuscinetto.

MODALITÀ D'USO

Modalità di applicazione

Pulire i punti di contatto. Applicare come per i grassi lubrificanti, con pennello, spatola, ingrassatore a cartuccia o dispositivo automatico di ingrassaggio. Adatto per un utilizzo in impianti di lubrificazione centralizzata.

PRECAUZIONI NELLA MANIPOLAZIONE

LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO, NECESSARIE PER UN USO SICURO, NON SONO INCLUSE. PRIMA DELL'UTILIZZO, LEGGERE LE SCHEDE RELATIVE AL PRODOTTO E ALLA SICUREZZA, NONCHÉ LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE DEL CONTENITORE IN MATERIA DI UTILIZZO SICURO E DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA PERSONA. LA SCHEDA RELATIVA ALLA SICUREZZA È DISPONIBILE PRESSO IL PIÙ VICINO UFFICIO VENDITE DOW CORNING.

DURATA UTILE E CONSERVAZIONE A MAGAZZINO

Se conservato nei suoi contenitori originali e mai aperti a una temperatura fino a 20°C, questo prodotto ha una vita utile di 60 mesi dalla data di produzione.

CONFEZIONE

Questo prodotto è disponibile in diversi contenitori standard. Informazioni dettagliate sulle dimensioni dei contenitori potranno essere richieste al più vicino rivenditore di fiducia o distributore Dow Corning.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è testato né se ne dichiara l'idoneità per l'impiego in campo medico o farmaceutico.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE

Per fornire ai propri clienti un adeguato supporto alle loro esigenze di sicurezza dei prodotti, Dow Corning ha dato vita a una estesa organizzazione per la Gestione del Prodotto (Product Stewardship). Inoltre, un gruppo formato da specialisti nelle problematiche legate all'ambiente, alla salute e alle normative del settore (Health, Environment and Regulatory Affairs - Salute, Ambiente e Regolamentazioni) è sempre a disposizione per rispondere a ogni quesito.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio ufficio vendite Dow Corning.

GARANZIA LIMITATA – SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE

Le informazioni qui riportate vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla Dow Corning. Tuttavia, dato che le condizioni e i metodi di impiego dei nostri prodotti vanno al di là delle nostre possibilità di controllo, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità del nostro prodotto alla vostra applicazione specifica, prima di avviare una produzione su larga scala. Pertanto, a meno che la Dow Corning non vi fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un impiego particolare, essa garantisce esclusivamente la conformità del prodotto alle sue specifiche di vendita correnti. La

Dow Corning non offre alcuna garanzia tacita o esplicita. L'eventuale risarcimento dell'utente e la responsabilità della Dow Corning si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto si rivelasse diverso da quanto garantito. La Dow Corning non risponderà per danni indiretti di qualsivoglia tipo. I suggerimenti per l'uso non vanno interpretati come stimolo alla violazione di eventuali diritti brevettati.