SCHEDA TECNICA

V.01/2023 Rif. 00000000

Cortis MS

Olio minerale di circolazione antiusura senza ceneri

APPLICAZIONI

- Cortis MS è un olio di circolazione antiusura multiuso.
- Cortis MS soddisfa i requisiti tecnici dei cuscinetti idrodinamici MORGOIL e DANIELI utilizzati nei laminatoi.

VANTAGGI

- Eccellente stabilità termica e all'ossidazione: intervalli di sostituzione prolungati.
- Ottima demulsività alle alte e alle basse temperature. Ha superato il test di resistenza alla demulsività dinamica UEC.
- Ottime proprietà antiusura.
- Lubrificante non EP capace di offrire una protezione eccellente contro la ruggine e la corrosione a temperature elevate.
- Additivazione senza ceneri con elevata stabilità idrolitica.

SPECIFICHE

- Cuscinetti DANIELI® BGV ed ESS
- MORGOIL® Standard Lubricant - SN 180 Parte 3
- MORGOIL® Advanced Lubricant - SN 180 Parte 4

APPROVAZIONI

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Cortis MS					
			100	150	220	320	460	680
Viscosità a 40°C	mm_2/s	ISO 3104	100	150	220	320	460	680
Densità a 15°C	kg/m_3	ISO 3675	88	893	898	903	907	916
Indice di viscosità	-	ISO 2909	98	96	95	95	95	88
Punto di infiammabilità (vaso aperto)	-	ISO 2592	275	285	300	300	300	320
Punto di scorrimento	°C	ISO 3016	-18	-12	-12	-12	-12	-9
Demulsività a 82°C		ASTM D 1401	3	3	4	6	12	15
Demulsività a 25°C		ASTM D 2711						

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale Totalenergies Lubricants o visitare il nostro sito web: https://lubricants.totalenergies.com
Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito https://sdstotalms.total.com

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano - ITALIA

- Acqua libera		41	40	36	33	27	30
- Acqua in olio		0,60	0,80	2,40	3,0	4,8	4
- Emulsione		0	0	0	0	0	1
Test FZG (livello di guasto)	DIN 51354/2	12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale Totalenergies Lubricants o visitare il nostro sito web: https://lubricants.totalenergies.com
Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito https://sdstotalms.total.com

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano - ITALIA